

## Teknisk datablad



**Navn:**  
Carnaby Street

**Farve:**  
Beige

**Format:**  
29,6x59,5 cm

**Rektificeret:**  
Ja

**Tykkelse:**  
9 mm

**Skridgruppe:**  
R10 | A

**Type:**  
Full body porcelain tile

Teknisk parameter	Testmetode	Standardkrav EN 14411 BIA UGL	Carnaby Street serien
		Overflade: $S \geq 410 \text{ cm}^2$	Overflade: $S \geq 410 \text{ cm}^2$
Længdeafvigelse	ISO 10545-2	$\pm 0,5\%$	$\pm 0,5\%$
Breddeafvigelse	ISO 10545-2	$\pm 0,5\%$	$\pm 0,5\%$
Tykkelsesafvigelse	ISO 10545-2	$\pm 5\%$	$\pm 5\%$
Vandabsorbering	ISO 10545-3	$< 0,5\%$	0,08%
Bøjningsmodstand	ISO 10545-4	Min. 35 N/mm <sup>2</sup>	Min. 53 N/mm <sup>2</sup>
Brudstyrke	ISO 10545-4	Tykkelse: $\geq 7,5 \text{ mm}$ . – Min. 1.300 N	3.200 N
Dyb slidstyrke	ISO 10545-7	Afgivelse: Max 175 mm <sup>3</sup>	Afgivelse: Max 145 mm <sup>3</sup>
Frostsikkerhed	ISO 10545-12	Påkrævet	Frostsikker
Overflade kvalitet	ISO 10545-2	Min. 95% af fliserne er uden synlige fejl	Min. 95% af fliserne er uden synlige fejl

Kemisk modstand			
Husholdnings-kemikalier	ISO 10545-13	Min. UB	Min. UA
Lavkoncentreret syrer og baser	ISO 10545-13	Fra ULA, ULB til ULC	Fra ULA, ULB til ULC
Modstandsdygtighed mod misfarvning.	ISO 10545-14	Ikke påkrævet	Min. kl. 3

### Rengøring og vedligeholdelse:

Efter nedlægning fjernes fugeslør og evt. cementrester med f.eks. Alfix rensesvæske eller et tilsvarende produkt.

Til daglig rengøring anbefales Alfix keramikvask eller et tilsvarende produkt. Brug aldrig "fede" rengøringsmidler som brun sæbe eller sæbespånere. Efter brug af rengøringsmidlet, skyl efter med rigeligt vand og tør af med en tør fnugfri klud.

Følg altid brugsanvisningen nøje, da en for koncentreret blanding kan skade fugerne.

Det anbefales ikke at anvende rengøringsmiddel indeholdende plejemiddel, da dette kun vil opbygge et smudsbindende lag. Hvis der har været anvendt et vaskemiddel med plejeeffekt, f.eks. brun sæbe eller sæbespånere, kan dette fjernes med grundrens.