

A/S Magnus Holm

DRIFT OG VEDLIGEHOLD - FIBERBETON.

Fiberbeton generelt:

Fiberbeton rengøres ved afvaskning med almindelige rengøringsmidler - gerne sulfo. Såfremt der dannes mos eller alger kan disse fjernes med rodalon eller evt. klorinvand.

Stærkt ætsende midler såsom saltsyre og andre former for syrer (selv afkalkningsmidler til f.eks. kaffemaskiner) vil fremme nedbrydningen af fiberbetonen. Derfor bør den slags midler undgås. Når dette er sagt, er produktet i øvrigt ret kemikaliebestandigt.

Vi anbefaler anvendelse af strøgrus mod islag i vinterperioden.

Levetid: Min. 20 år, formodentlig det dobbelte.

Reparationer fiberbeton:

Ved elementmontage er det svært at undgå beskadigelser i form af små afskalninger på grund af stød. Dette skal så vidt muligt undgås. Er uheldet sket kan disse ”sår” let udbedres med vores reparationsmateriale. Mindre nuanceforskelle vil kunne optræde ved sådanne reparationer.



Allingvej 8
Øster Alling
8963 Auning

Tlf. +45 86 49 23 55
Fax + 45 86 49 23 11
www.fiberbeton.dk

A/S nr. 64.588
SE nr. 66890.716
E-mail:
Fiberbeton@fiberbeton.dk